Alpine floor

Технический паспорт

Alpine Floor Intensity

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
КОЛЛЕКЦИЯ	INTENSITY
ШИРИНА	198 мм
ДЛИНА	1218 мм
КОЛ-ВО ПЛАНОК В УПАКОВКЕ	7 шт.
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ В УПАКОВКЕ	1,6881 м^2
ФАСКИ	4V
ТОЛЩИНА	12 мм
ЗАМОК	CLICK SYSTEM
ОБРАБОТКА ЗАМКОВ	ВОСКОВАЯ ОБРАБОТКА ЗАМКОВ
ПОВЕРХНОСТЬ	ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Метод	**Значения**
Класс эксплуатации	EN 13329	Класс 34
Срок службы	для частного использования	30 лет
	для коммеческого использования	10 лет
Износостойкость	EN 13329	≥ 8500 оборотов
Класс износостойкости	EN 13329	AC6
Ударопрочность	EN 17368	малый шар ≥70 mm
	EN 13329	большой шар ≥1600 mm
Устойчивость к царапинам	EN 438-2, 25	Нагрузка ≥ 5N
Испытание «роликами кресел»	ISO 4918 (+ vподложки)	Type W (EN 12529) Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336	После 24 часовой усадки при 20°C ≤ 8%
прочность замка	ISO 24334	FI0,2 по длинной стороне ≥ 1 kN/m
		Fmax по длинной стороне ≥ 1 kN/m
		Fs0,2 короткая сторона ≥ 2 kN/m
		Fmax по короткой стороне ≥ 2 kN/m
Испытание «движение ножки мебели»	EN 424	Отсутствие видимых повреждений
Отрыв верхнего слоя	EN 13329	N/mm^2 ≥ 1,50
Электростатическое напряжение	EN ISO 24343-1	Отсутствие видимых изменений
Устойчивость к пятнам	EN 438	Группа 1, 2 Класс 5
		Группа 3 Класс 5
Общий вид	EN 13329	Перепад по высоте ≤ 0,10 mm
		Зазор между планками ≤ 0,10 mm
Коробление после изменений относительной влажности	EN 13329	**δl** ≤ 0,9 mm
		δw ≤ 0,9 mm
Светостойкость	EN ISO 4892- 2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	Класс 4
Устойчивость к прожиганию сигаретой	EN 438-2,30	Класс 5
Эмиссия формальдегида	EN 717-1	ppm E1 < 0,01
Антистатичный	EN 1815	≤ 2,0 kV
Пожарная безопасность	ФЗ-123	Класс КМ5
Тепловое сопротивление	EN12667	m^{2}K/W 0,055 m^{2}K/W
Теплый пол		Совместим
Сопротивление скольжению	EN 13893	DS: μ ≥ 0,30